

# СУШКИ ИЗ СТАЛИ С ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ ВЫГЛЯДЯТ ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНО И СЛУЖАТ ДОЛГО, НО ТРЕБУЮТ УХОДА:

- Поверхность сушки и поддона необходимо регулярно поддерживать в чистоте;
- При загрузке сушки посудой равномерно распределяйте нагрузку на каждый уровень, чтобы избежать прогибов прутков и деформации покрытия.



Мы гарантируем долговечность сушек и сохранение целостности покрытия только при бережной эксплуатации и соблюдении правил ухода.

**ВАЖНО!** Спланируйте размещение сушки в коробе без дна для естественной циркуляции воздуха внутри мебельного изделия.

## ДЛЯ УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЯМИ



### МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- мыльный раствор
- метиловый спирт и спиртосодержащие средства
- мягкие тканевые тряпочки
- салфетки из микрофибры



### НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- кислотные растворы, пасты;
- дезинфицирующие жидкости, содержащие кислоты
- растворители;
- различные порошки;
- стальная вата, металлические губки



**ВАЖНО!** После удаления пятен поверхность нужно промыть и вытереть насухо

## ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ УХАЖИВАТЬ ЗА СУШКОЙ?

Из-за повышенного содержания железа в воде, пятен от высохших моющих веществ, жирных отложений на поверхности сушки и поддона могут образоваться твердые отложения, плесень, разводы, царапины. Из-за этого может пострадать гальваническое покрытие сушки, что в дальнейшем приведет к окислению металла расположенного под защитно-декоративным слоем и как следствие, к ржавчине.

## ЕСЛИ ПРАВИЛА УХОДА НЕ СОБЛЮДАЛИСЬ И ОБРАЗОВАЛИСЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ВИД ЗАГРЯЗНЕНИЯ	СПОСОБЫ УХОДА
Пятна, ржавые разводы	Протереть мыльным раствором или органическими растворителями (спирт, метиловый спирт). После чистки поверхность промыть и вытереть насухо.
Отложения кальция на поверхности	Нанести на ткань раствор уксуса с водой в пропорции 1:1. Протереть поверхность сушки. После чистки поверхность помыть теплой водой и вытереть насухо.
Неглубокие царапины, ржавчина	Протереть алюминиевой фольгой. При необходимости лист фольги можно смять и натирать смятым листом.